

Tehničke informacije

AQUAFLOOR 1K LAK ZA PARKET I NAMJEŠTAJ – POLUMAT

Jednokomponentni akril-poliuretanski vodeni lak



opis proizvoda:	AQUAFLOOR 1K LAK ZA PARKET I NAMJEŠTAJ MAT- je jednokomponentni akril-poliuretanski vodeni, bezbojni lak za zaštitu i dekoraciju parketa, namještaja i drugih drvenih obloga u prostorima srednjeg opterećenja. Odlikuje se dugotrajnošću te otpornošću na habanje.
područje namjene:	AQUAFLOOR 1K LAK koristi se za zaštitu i dekoraciju parketa, namještaja i drugih drvenih obloga.
asortiman proizvoda:	AQUAFLOOR 1K LAK ZA PARKET I NAMJEŠTAJ
svojstva proizvoda:	Proizvod je: Ekološki prihvatljiv Netoksičan Nezapaljiv Otporan na habanje, odlikuje se dobrom tvrdoćom s postotkom sjaja od 40-70 % te je otporan na blaže kemikalije.
razrjeđivač:	Lak se ne razrjeđuje.
izgled premaza:	Odlikuje se smanjenim sjajem i punoćom filma.
izdašnost:	3 m ² /l za tri sloja (0,3 l/m ²)
gustoća:	1,03 kg/l (HRN EN ISO 2811-1:2016)
viskozitet:	50 - 55 s (HRN EN ISO 2431:2012, DIN 4 pri 20 °C)
sadržaj nehlapivih tvari:	40 % maseno (HRN EN ISO 3251:2019)
sadržaj hlapivih organskih spojeva (HOS):	HOS: A (i), 140 g/l; maks. 120 g/l (HRN EN ISO 11890-1:2008)
uvjeti rada:	Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade mora biti veća od +10 °C, a manja od +25 °C, a relativna vlažnost zraka manja od 75 %.
priprema podloge:	Prije nanošenja laka za parket potrebno je pripremiti podlogu. Podloga treba biti suha, očišćena od masnoća, nečistoća te prebrušena (završno brusnim papirom br. 150). Nakon brušenja temeljito ukloniti svu prašinu.
aplikacija proizvoda:	Prije upotrebe lak dobro promiješati! Smjesu nanositi kistom ili specijalnim valjkom u 3 sloja (međuslojno sušenje 4 sata) na suhu, obrušenu i otprašenu podlogu. Lak se može izravno nanositi na drvenu podlogu kao prvi sloj ili na sloj Aquamaestro temeljnog akrilnog laka za parket. Međuslojno brušenje izvodi se brusnim papirom br.320 ili finijim. Prostorija u kojoj je lak apliciran na parket se može se koristiti nakon 24 – 48 sati nakon nanošenja zadnjeg sloja, a alat odmah nakon uporabe oprati u vodi. Ambalažu s preostalim lakom nakon djelomične uporabe treba odmah zatvoriti.
sušenje premaza:	Za sve nedoumice, molimo obratiti se Chromos-Svjetlost tehničkom savjetniku. suho na dodir: 30 minuta

Tehničke informacije

AQUAFLOOR 1K LAK ZA PARKET I NAMJEŠTAJ – POLUMAT

Jednokomponentni akril-poliuretanski vodeni lak



	za brušenje: 3 - 4 h potpuno suho: 48 h									
međupremazni interval:	3 - 4 sata, kod optimalnih uvjeta rada od 18 - 22 °C, relativne vlažnosti zraka 40 - 75 %									
sustavi nanošenja:	<table border="0"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">I.</td> <td>Aquamaestro akrilni temeljni lak za parket</td> <td style="text-align: right;">(1x)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Aquafloor 1K lak za parket i namještaj</td> <td style="text-align: right;">(2 - 3x)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">II.</td> <td>Aquafloor 1K lak za parket i namještaj</td> <td style="text-align: right;">(3 - 4x)</td> </tr> </table>	I.	Aquamaestro akrilni temeljni lak za parket	(1x)		Aquafloor 1K lak za parket i namještaj	(2 - 3x)	II.	Aquafloor 1K lak za parket i namještaj	(3 - 4x)
I.	Aquamaestro akrilni temeljni lak za parket	(1x)								
	Aquafloor 1K lak za parket i namještaj	(2 - 3x)								
II.	Aquafloor 1K lak za parket i namještaj	(3 - 4x)								
skladištenje:	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog doseg sunčevih zraka na temperaturi od +5°C do +25°C.									
postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom:	Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.									
rok valjanosti:	U neotvorenoj ambalaži 24 mjeseci od datuma proizvodnje.									
napomena:	Proizvod nije zapaljiv! Proizvod ne smije smrznuti!									
kontrola kvalitete:	Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svjetlost d.o.o.									
opće napomene:	Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS- SVJETLOST. Podaci ne sadrže pravnu niti ikakvu sekundarnu obvezu proizvođačani korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na podlogama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji, potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkog lista. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na internetskoj stranici www.chromos-svjetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt mail adrese. Za sve detaljnije informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda, dok su sigurnosno – tehnički listovi dostupni na zahtjev.									

rujan, 2021.

Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TUV Croatia;

Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668

